(51) Int.Cl.8		識別記号	庁内整理番号	ΓI			技術表示箇所
C 3 0 B	15/00			C30B	15/00	Z	
	29/06	502			29/06	502C	
H01L	21/208			H01L	21/208	P	

審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 6 頁)

(21)出願番号	特願平8-157510	(71)出願人 000184713
		コマツ電子金属株式会社
(22)出願日	平成8年(1996)5月29日	神奈川県平塚市四之宮2612番地
		(72)発明者 島貫 芳行
		神奈川県平塚市四之宮2612 コマツ電子金
•		属株式会社内
		(72)発明者 久保田 利通
		神奈川県平塚市四之宮2612 コマツ電子金
		属株式会社内
		(72)発明者 琴岡 敏朗
	•	神奈川県平塚市四之宮2612 コマツ電子金
		属株式会社内


最終頁に続く

(54) [発明の名称] 半導体単結晶製造装置および半導体単結晶の製造方法

(57)【要約】

【課題】 C Z 法によって育成される半導体単結晶の温度勾配制御を簡易に行い、特に、as-grown欠陥の発生を抑制して酸化膜耐圧特性の優れた半導体単結晶を得ることができるようにする。

【解決手段】 引き上げ中の単結晶シリコン7を取り囲む遮蔽筒を第1遮蔽筒4、第2遮蔽筒5、第3遮蔽筒6に分割してテレスコピックタイプとする。巻き取り用リール10に巻き付けたワイヤ8を第3遮蔽筒6に繋着し、巻き取り用リール10の回転により遮蔽筒を伸縮させする。また、第1遮蔽筒4を昇降ロッド3に掛止し、昇降ロッド3の上下動により遮蔽筒を昇降させる。単結晶シリコン7を引き上げる際、巻き取り用リール10を駆動して遮蔽筒の任意の部分を縮め、遮蔽筒の重なり合った部分で単結晶シリコン7の特定部位を保温し、前記単結晶シリコン7が1200℃~100℃の温度領域を通過する際の温度勾配を小さくする。



1:メインチャンパ 8:ワイヤ
2:アッパチャンパ 9:ブーリ
3:昇粋ロッド 10:巻き取り用リール
4:第1逆蔵筒 11:ブーリ
6:第2波蔵筒 14:石美るつぼ
6:第3波蔵筒 16:ヒータ
7:単袖品シリコン 20:酸波

【特許請求の範囲】

【請求項1】 引き上げ中の半導体単結晶を取り囲む遮蔽筒を備えたチョクラルスキー法による半導体単結晶製造装置において、前記遮蔽筒を昇降自在かつ上下方向に伸縮自在としたことを特徴とする半導体単結晶製造装置。

【請求項2】 請求項1記載の半導体単結晶製造装置に おいて、遮蔽筒を複数個に分割してテレスコピックタイ プとし、巻き取り用リールに巻き付けたワイヤを内側の 遮蔽筒に繋着するとともに外側の遮蔽筒を昇降ロッドに 10 掛止し、前記巻き取り用リールの回転により遮蔽筒を伸 縮させ、昇降ロッドの上下動により遮蔽筒を昇降させる ことを特徴とする半導体単結晶製造装置。

【請求項3】 請求項2記載の半導体単結晶製造装置を用い、巻き取り用リールを駆動して遮蔽筒の任意の部分を縮め、遮蔽筒の重なり合った部分で半導体単結晶の特定部位を保温し、前記単結晶が1200℃~1000℃の温度領域を通過する際の温度勾配を小さくすることを特徴とする半導体単結晶の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、チョクラルスキー 法による半導体単結晶製造装置および半導体単結晶の製 造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体素子の基板には主として高純度の 単結晶シリコンが使用されているが、その製造方法とし て、一般にチョクラルスキー法(以下CZ法という)が 用いられている。図8は、育成する半導体単結晶を取り 囲む遮蔽筒を備えたCZ法による半導体単結晶製造装置 30 の一例を示す部分縦断面図である。メインチャンバ1の 内部には、回転および昇降可能なるつぼ軸17の上端に 黒鉛るつぼ18が載置され、黒鉛るつぼ18の周囲には 円筒状のヒータ16と保温筒19とが設置されている。 【0003】黒鉛るつぼ18に収容された石英るつぼ1 4に塊状の多結晶シリコンを装填し、これをヒータ16 で加熱、溶解して融液20とする。シードチャック21 に取り付けた種結晶を融液20に浸漬し、シードチャッ ク21および黒鉛るつぼ18を互いに同方向または逆方 向に回転しつつシードチャック21を引き上げて単結晶 40 シリコン7を成長させる。

【0004】メインチャンバ1に接続されたアッパチャンバ2には、融液20の近傍まで伸延する黒鉛製の遮蔽筒22が図示しない昇降機構により昇降自在に設置されている。この遮蔽筒22は、アッパチャンバ2の上方から導入される不活性ガスの流れを制御するとともにヒータ16、融液20などからの輻射熱を遮断し、引き上げ中の単結晶シリコン7の全温度領域にわたって冷却または保温を行っている。これにより結晶化が容易になり、単結晶シリコン7の生産性が向上する。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ヒータ16をはじめとする各ホットゾーンパーツから引き上げ中の単結晶シリコン7に放射される輻射熱は、遮蔽筒22によって遮断される。従って、固液界面近傍における単結晶シリコン7の径方向、軸方向温度勾配が大きくなり、結晶化が容易になるため、単結晶シリコン7の引き上げ速度を上げて生産性を向上させることができる。しかしながら、炉内温度環境に応じて遮蔽筒22の厚さを任意に変更することは不可能であり、引き上げ中の単結晶シリコン7の所望の部位における冷却あるいは保温の度合いを調節することができないため、次の問題が発生する。

- (1)単結晶シリコン7が1200℃~1000℃の温度領域を通過する際、この温度領域が徐冷されないため、as-grown欠陥密度の低減が十分に行えず、酸化膜耐圧特性が低下する原因となる。
- (2) 石英るつぼ14に装填した多結晶シリコンを溶解する場合は、遮蔽筒22の下端と多結晶シリコンとの干渉を避けるため、昇降機構を駆動して遮蔽筒22の上部20をアッパチャンバ2内に収納する構造としている。このため、アッパチャンバ2に収納スペースを設ける必要があり、アッパチャンバ2の全高が長くなる。

【0006】本発明は上記従来の問題点に着目してなされたもので、CZ法によって育成される半導体単結晶の温度勾配制御を簡易に行い、特に、as-grown欠陥の発生を抑制して酸化膜耐圧特性の優れた半導体単結晶を得ることができる半導体単結晶製造装置および半導体単結晶の製造方法を提供することを目的としている。【0007】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明に係る半導体単結晶製造装置は、引き上げ中の半導体単結晶製造装置において、前記遮蔽筒を昇降自在かつ上下方向に伸縮自在としたことを特徴としている。【0008】上記半導体単結晶製造装置は、具体的には、遮蔽筒を複数個に分割してテレスコピックタイプとし、巻き取り用リールに巻き付けたワイヤを内側の遮蔽筒に繋着するとともに外側の遮蔽筒を昇降ロッドに掛止し、前記巻き取り用リールの回転により遮蔽筒を伸縮させ、昇降ロッドの上下動により遮蔽筒を昇降させる構成とした。

【0009】また、本発明に係る半導体単結晶の製造方法は、上記半導体単結晶製造装置を用い、巻き取り用リールを駆動して遮蔽筒の任意の部分を縮め、遮蔽筒の重なり合った部分で半導体単結晶の特定部位を保温し、前記単結晶が1200℃~1000℃の温度領域を通過する際の温度勾配を小さくすることを特徴としている。

[0010]

【発明の実施の形態および実施例】本発明は、C Z 法に 50 よって引き上げられる半導体単結晶の熱履歴を遮蔽筒で 簡易に制御する半導体単結晶製造装置および半導体単結 晶の製造方法に関するものである。この製造装置は、引 き上げ中の半導体単結晶を取り囲む遮蔽筒を昇降自在か つ伸縮自在としたので、前記半導体単結晶の任意の部位 を任意の厚さで包囲することにより、熱履歴を制御する ことができる。

【0011】具体的には、遮蔽筒をテレスコピックタイ プとし、巻き取り用リールに巻き付けたワイヤを内側の 遮蔽筒に繋着したので、前記ワイヤを巻き戻せば遮蔽筒 は伸長し、ワイヤを巻き取れば遮蔽筒は短縮される。こ 10 れにより、遮蔽筒の半径方向の厚さが変化する。また、 遮蔽筒を縮めた場合は上下方向における遮蔽筒の移動可 能範囲が大きくなる。

【0012】上記半導体単結晶製造装置を用いて半導体 単結晶を育成する場合、遮蔽筒を伸長させることによ り、引き上げ中の半導体単結晶を軸方向の広範囲にわた って遮熱または保温することができ、遮蔽筒が任意の長 さとなるように短縮して任意の高さに移動すれば、引き 上げ中の半導体単結晶の所望の部位を局所的に保温する を変更することも可能である。特に、直胴工程では遮蔽 筒の任意の部分が短縮するように巻き取り用リールを駆 動すると、遮蔽筒が部分的に重なり合い、半導体単結晶 に対する保温効果が増大する。従って、前記単結晶が1 200℃~1000℃となる部位に遮蔽筒の重なり合う 部分を位置させることにより、この温度領域を通過する 際の温度勾配を小さくすることができ、as‐grow n欠陥の発生が抑制される。

【0013】次に、本発明に係る半導体単結晶製造装置 の実施例について図面を参照して説明する。なお、前記 30 従来の技術で説明した構成要素と同一の構成要素につい ては、同一の符号を付して、その説明を省略する。

【〇〇14】図1は半導体単結晶製造装置の概略構成を 示す部分縦断面図である。メインチャンバ1の上端に取 着したアッパチャンバ2には、図示しない昇降機構によ って上下動する2本の昇降ロッド3が取り付けられ、昇 降ロッド3の下端に第1遮蔽筒4が掛止されている。第 1遮蔽筒4は、図2に示すように円筒の上端外周に2個 の突起部4 aを有し、下端内周にフランジ4 bを備えて いる。第1遮蔽筒4は前記突起部4aにより昇降ロッド 3に掛止される。第1遮蔽筒4の内側には上下両端にフ ランジを備えた第2遮蔽筒5が摺動自在に挿嵌され、第 2遮蔽筒5の内側には上下両端にフランジを備えた第3 遮蔽筒6が摺動自在に挿嵌されている。前記昇降ロッド 3、第1遮蔽筒4、第2遮蔽筒5、第3遮蔽筒6は、黒 鉛または黒鉛を炭化珪素で被覆したもの、あるいはMo 等の金属からなり、これらを組み合わせて用いてもよ 13.

【0015】第3遮蔽筒6は、単結晶シリコン7に対し

た、第3遮蔽筒6の上端にはワイヤ8が繋着され、この ワイヤ8はプーリ9を介して巻き取り用リール10に巻 き付けられている。アッパチャンバ2の上面には、巻き 取り用リール10と同軸上にプーリ11が取着されてい 3.

【0016】図3は、図1のA-A断面図である。図1 では説明の都合上、昇降ロッド3、ワイヤ8、プーリ 9、巻き取り用リール10を同一平面上に記載している が、実際には図3に示すように昇降軸ロッド3がワイヤ 8と直角の方向に設置されているので、干渉することは ない。アッパチャンバの上面には、巻き取り用リール1 0と同軸に取着されたプーリ11と、図示しないモータ に直結された駆動用プーリ12とが設置されていて、ベ ルト13を介して駆動用プーリ12がプーリ11を回転 させることにより、巻き取り用リール10が回転する。 なお、図1および図3では第3遮蔽筒6に1本のワイヤ 8を繋着しているが、これに限るものではなく、第3遮 **蔽筒6に2~3本のワイヤを繋着し、これらのワイヤを** それぞれ個別に巻き取り用リールで巻き取るようにして ことができる。また、炉内の熱環境に合わせて保温部位 20 もよい。また、巻き取り用リールにモータを直結しても よい。

> 【0017】巻き取り用リール10を回転させてワイヤ 8を巻き取ると、まず第3遮蔽筒6が引き上げられ、こ れに続いて第2遮蔽筒5、第1遮蔽筒4が順次引き上げ られ、互いに重なり合った状態になる。また、ワイヤ8 を巻き戻す方向に巻き取り用リール10を回転させる と、第3遮蔽筒6および第2遮蔽筒5が下降し、第2遮 蔽筒5の上端が第1遮蔽筒4の下端に掛止された後は第 3遮蔽筒6のみが下降を続ける。第3遮蔽筒6は、その 上端が第2遮蔽筒5の下端に掛止された時点で下降を停 止する。このとき、遮蔽筒は最大限に伸長した状態とな

【0018】次に、本発明に係る半導体単結晶の製造方 法を製造工程順に説明する。

(1)原料溶解工程

図4に示すように、石英るつぼ14に塊状の多結晶シリ コン15を装填し、ヒータ16で加熱、溶解する。この とき、巻き取り用リール10を駆動してワイヤ8を巻き 取り、第1 遮蔽筒4、第2遮蔽筒5、第3遮蔽筒6が互 いに重なり合うようにした後、昇降ロッド3を適度に下 降させる。これにより、各遮蔽筒が多結晶シリコン15 の上面を被覆するとともに、各遮蔽筒と多結晶シリコン 15との干渉を回避して石英るつぼ14を熱効率の良い 位置に固定することができるので、多結晶シリコン15 は迅速に融液化される。

【0019】(2) 肩T稈

図5に示すように、第1遮蔽筒4、第2遮蔽筒5、第3 遮蔽筒6が重なり合った状態のまま昇降ロッド3を上限 まで上昇させる。昇降ロッド3の上昇に伴って巻き取り て所定の隙間を保って単結晶シリコン7を包囲する。ま 50 用リール10を駆動し、ワイヤ8を巻き取る。これによ

り、ヒータ16の熱は遮蔽筒で遮られることなく単結晶 シリコンの肩7 aに放射される。

【0020】(3)直胴工程

直胴工程の当初は原料溶解時と同様に炉内ト方への熱の 放散を防ぎつつ、育成中の単結晶シリコン7に対すると ータ16の輻射熱を遮らないようにするため、図6に示 すように第1遮蔽筒4、第2遮蔽筒5、第3遮蔽筒6が 互いに重なり合うようにする。このとき、昇降ロッド3 を下降させるとともにワイヤ8を巻き戻して、各遮蔽筒 ることが望ましい。

【0021】単結晶シリコン7が成長するにつれて、昇 降ロッド3を徐々に上昇させる。昇降ロッド3の上昇に 伴って第1遮蔽筒4が上昇し、続いて第2遮蔽筒5が上 昇する。このとき、第3遮蔽筒6の位置は変えない。そ の結果、図1に示したように遮蔽筒全体が伸長し、第2 遮蔽筒5と第3遮蔽筒6とが部分的に重なり合う。この 重なり合った部分が単結晶シリコン7の所定位置、すな わち単結晶シリコン7の温度領域が1200℃~100 0℃となる部位である。前記部位を第2遮蔽筒5と第3 20 遮蔽筒6とで包囲することにより、この部位が徐冷さ れ、他の部位よりも温度勾配が小さくなる。

【0022】(4)テール工程および冷却工程

テール7cの形成においては、直胴7bの温度が100 0℃以下に下がった後、図7に示すようにワイヤ8を徐 々に巻き取りつつ昇降ロッド3を上昇させる。直胴7 b は各遮蔽筒に包囲されて輻射熱が遮られ、速やかに冷却 される。単結晶シリコン7の上昇に伴って各遮蔽筒も昇 降ロッド3の上限位置まで上昇させる。

【0023】(5)炉内品解体時

単結晶シリコンの引き上げが終了し、炉内品の解体を行 う場合は、図5に示した肩工程の場合と同様に巻き取り 用リール10を駆動してワイヤ8を巻き取り、昇降ロッ ド3を上限位置まで上昇させる。これにより解体作業 は、遮蔽筒に妨げられることなく、迅速に行うことがで きる。

[0024]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、引 き上げ中の半導体単結晶を取り囲む遮蔽筒をテレスコピ ックタイプとし、伸縮および昇降自在としたので、次の 40 9,11 プーリ 効果が得られる。

6

- (1) 遮蔽筒を部分的に短縮させて重ね合わせることに より保温効果が増大し、この部分を通過する際の半導体 単結晶の温度勾配が小さくなる。この方法で前記単結晶 における1200℃~1000℃の温度領域を徐冷すれ ば、as-grown欠陥密度の低減が容易となり、酸 化膜耐圧特性の優れた高品質の半導体単結晶を製造する ことができる。また、遮蔽筒を昇降させることにより、 炉内の熱環境に対応した徐冷部位の調節が可能となる。
- (2) 遮蔽筒を縮めれば上下方向に対する移動可能範囲 を単結晶シリコン7の肩7aより少し高い位置に設置す 10 が大きくなる。原料多結晶の装填時、肩工程、炉内品解 体時に遮蔽筒を縮めて上昇させておけば、遮蔽筒が作業 の障害とならない。また、短縮した遮蔽筒を原料多結晶 の上端近傍まで下降させておけば、原料溶解時間の短 縮、ヒータ投入電力の低減並びに炉内品の耐用寿命延長 が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】半導体単結晶製造装置の概略構成を示す部分縦 断面図で、直胴工程における遮蔽筒の形状を示す。

【図2】第1遮蔽筒の斜視図である。

【図3】図1のA-A断面図である。

【図4】原料溶解工程における遮蔽筒の位置および形状 を示す部分縦断面図である。

【図5】 肩工程および炉内品解体時における遮蔽筒の位 置および形状を示す部分縦断面図である。


【図6】 直胴工程当初における遮蔽筒の位置および形状 を示す部分縦断面図である。


【図7】テール工程および冷却工程における遮蔽筒の位 置および形状を示す部分縦断面図である。


【図8】従来の技術による半導体単結晶製造装置の一例 30 を示す部分縦断面図である。


【符号の説明】


- 1 メインチャンバ
- 2 アッパチャンバ
- 3 昇降ロッド
- 4 第1 遮蔽筒
- 5 第2遮蔽筒
- 6 第3遮蔽筒
- 7 単結晶シリコン
- 8 ワイヤ
- - 10 巻き取り用リール
















[図7]



【図8】



7 h:首

7c:テール

フロントページの続き

神奈川県平塚市四之宮2612 コマツ電子金 属株式会社内